

Lakier topnik LT4

Preparat zabezpiecza płytki drukowane przed utlenianiem oraz chroni przed korozją podczas składowania. Pozwala na szybsze lutowanie i zapobiega „zimnym lutem”. Sposób aplikacji umożliwia łatwe rozprowadzenie preparatu na płytkach. Może być używany podczas produkcji, naprawy, konserwacji i serwisu. Odpowiada wymaganiom ISO 9454 typ 1111 / J-STD-004 ROL0.

Typ topnika: kalafoniowy

Rodzaj topnika: RMA

Właściwości fizykochemiczne	
Stan fizyczny	gazowy
Kolor	bursztynowy
Gęstość w 20 °C	0,8 ± 0,1 g/cm ³
Lepkość w 20 °C	23,1 cP
Czas schnięcia	20 - 30 min

Zastosowanie:

- zabezpieczanie płytek PCB przed utlenianiem,
- może być używany przy produkcji płytek drukowanych bezpośrednio po trawieniu,
- zapobiega powstawaniu zabrudzeń podczas montażu,
- ułatwia lutowanie mocno utlenionych powierzchni.

Opakowanie:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
100ml	aerosol	4/20	ART.AGT-235

Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.