

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/topnik-tk83-50ml-z-pedzelkiem-do-lutowania-smd-p-2493.html>



Topnik TK83 50ml z pędzelkiem do lutowania SMD

Cena brutto	7,20 zł
Cena netto	5,85 zł
Numer katalogowy	AGT-044
Kod EAN	5901764329510
Producent	AG TermoPasty

Opis produktu

Topnik TK83 z pędzelkiem 50ml



Średnioaktywny topnik kalafoniowy, który doskonale zwilża powierzchnie Cu jak i PbSn. TK83 to ciekły, średnio aktywny topnik typu 1.1.2/3 A wg ISO 9454-1, alkoholowy roztwór kalafonii z dodatkiem aktywatorów organicznych, max. temperatura lutowania 280oC. Zawartość części całych 24%. Doskonale nadaje się do ręcznego cynowania w celu przywrócenia im lutowności. Dodatkowo produkt nie wymaga zmywania.

dane techniczne:

- topnik TK83 AGT-044
 producent: AG Termopasty
- pojemność: 50ml
- opakowanie: butelka z pędzelkiem 50ml

- ▶ lutowanie maszynowe w elektronice profesjonalnej oraz użytkowej
- ▶ pobielenie końcówek przewodów
- ▶ montaż mieszany
- ▶ lutowanie pasywowanych powierzchni

właściwości:

wygląd	ciecz o ciemnobursztynowej barwie
zapach	alkoholowo - żywiczny
rozpuszczanie w wodzie	mętnieje, dobrze rozpuszczalny tylko nośnik, aktywator nierozpuszczalny
inne rozpuszczalniki	większość rozpuszczalników organicznych
aktywność statyczna tem. 250°C	pow. rozplywu stopu Sn60Pb40 250 mm2
zawartość halogenków	0,06 %
zawartość subst. nielotnych	24 %
gęstość w temp. 20°C	0,86 g/cm3

instrukcja użycia:

topnik наносzony zostać może na płytce drukowane metodą pianową, falą topnika, przez zanurzenie oraz za pomocą pędzla. Topnik i jego pozostałości nie wykazują oddziaływania korozyjnego po lutowaniu dlatego nie wymagają usuwania (No Clean). W przypadku gdy jest to wymagane pozostałości należy zmyć zmywaczem PCB alkoholowym, alkoholem etylowym lub izopropylowym (kontakt IPA).

Materiały do pobrania:



[karta charakterystyki](#)



[karta techniczna](#)